

MAJESTIC CLASSIC STAIN

Produto classificado conforme norma NBR 11702:2019 — Tipo 4.4.1.2

Descrição

Majestic Classic Stain é um acabamento impregnante que realça os veios da madeira, proporcionando um acabamento acetinado, com toque macio e sedoso. Concede à madeira hidrorrepelência, tripla proteção UV e excelente resistência às ações do sol e da chuva. Possui ação fungicida e algicida para evitar o aparecimento de fungos e mofo e é fácil de aplicar.

Cores

Natural, Castanheira, Mogno, Nogueira e Incolor.
Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicadas.

Superfícies

Madeiras em geral como decks, pergolados, portas, janelas, paredes e forros de madeira.

Principais benefícios

Evita fungos e mofo, ação hidrorrepelente, tripla proteção UV, proteção contra sol e chuva, fácil aplicação e manutenção.



Informações Técnicas

Embalagens	0,9L, 3,6L e 18L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	36 meses
Prazo de Validade Após aberta a embalagem	6 meses*
VOC Compostos Voláteis Orgânicos	Máx. 700 g/L
Sólidos por Peso	≥25%
Peso Específico	0,8 a 1,0 g/cm ³
Ponto de Fulgor	VER FISPQ

*Embalagem fechada sem diluição.

Demãos e Secagem

3 demãos
Decks e madeiras resinosas:
4 demãos

Ao toque: 2h
Entre demãos: 8h
Completa: 24h
A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m²/demão)

0,9L Até **18m²** por demão
3,6L Até **72m²** por demão
18L até **360m²** por demão

*O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme diluição do produto, técnica de aplicação, absorção da superfície e espessura de aplicação, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Diluição e Ferramentas

PINCEL



Pronto para uso

BONECA / PAD



Pronto para uso

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Ambiente/Acabamento

Interno e Externo

Acetinado

Composição

Resina alquídica modificada, pigmentos inorgânicos, absorvedores UV, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, contém fungicida.

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições abaixo:

Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Com textura e grau de absorção uniformes; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. Não pintar sobre madeira úmida ou verde ou com teor de umidade maior que 15%. Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico. O pó originado pelo lixamento da madeira deve ser completamente removido com pano úmido.

Para superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, realizar a limpeza utilizando uma solução de água clorada a 1% de cloro ativo (mistura de água sanitária com água 1:1), aguardar 60 minutos para a solução agir, lavar para remover a solução e os resíduos, e aguardar a secagem completa para executar a pintura. Em caso de superfícies muito contaminadas com fungos, algas e mofo, repetir este processo após 15 dias para evitar o reaparecimento do problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realizar várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira. Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do produto.

Repintura sobre Stain: se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muito deteriorada ou descascando, remova com Removedor Renner e corrija a superfície.

Lixar com lixa fina 380/400 após a aplicação da primeira demão, para eliminar as farpas da madeira. Pintar todos os 6 lados do substrato, para garantir a máxima durabilidade.

Pré-pintura

Produtos Auxiliares: O Majestic Classic Stain deve ser aplicado diretamente na madeira.

Pintura

Após a correta preparação da superfície, aplicar as 3 ou 4 demãos do produto, pronto para uso, sem esticar a aplicação, utilizando pincel, diretamente sobre a madeira e de modo uniforme, sempre no sentido dos veios da madeira, garantindo assim boa penetração nas fibras. Caso a aplicação seja feita com PAD/ boneca, aplicar 1 demão a mais do que o indicado e utilizar pincel nas bordas e locais onde o PAD não alcança.

Passo a Passo:

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo.
2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o produto com uma espátula.
4. Produto pronto para o uso, não dilua.
5. Aplique uma demão e termine uma superfície inteira sempre que começar. Nunca pinte sobre madeira úmida ou verde.
6. Aguarde o tempo de secagem entre demãos, lixe e aplique uma nova demão. Repita o processo com a terceira demão. Verifique se será necessário maior número de demãos, conforme a absorção da madeira.
7. Após o tempo de secagem final, sua pintura estará pronta e linda.

Depois de pintar: Limpe as ferramentas com Aguarrrás Renner.

OBS: Em determinados tipos de madeiras resinosas, podem ocorrer manchas na superfície, em contato com água ou retardo de secagem, devido ao tanino presente no substrato. Para estes tipos de madeiras, a manutenção da pintura será necessária em menor tempo.

Recomendações gerais

- Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.

- Utilizar somente produtos recomendados pela empresa para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura.

Condições climáticas: Aplicar com temperatura entre 10 e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superfícies aquecidas e/ou com incidência direta do sol devem ser evitadas, pois caso contrário poderão ocorrer problemas de falta de aderência, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brilho e cor, etc.

Não aplicar em ambientes fechados sem circulação de ar, por questões de segurança, saúde e para que a tinta possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade.

Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a aplicação.

Condições de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 36 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

Condições de Garantia

A PPG garante a integridade do filme aplicado, pelo período de 3 anos, desde que sejam aplicadas 3 demãos do produto, nos 6 lados da madeira, visando impregnação do produto e desde que sejam observadas rigorosamente todas as instruções presentes na embalagem e boletim técnico do produto. Atendidas essas considerações, o Stain não apresentará descascamento. Estão excluídas dessa garantia os problemas decorrentes da qualidade do substrato pintado, o envelhecimento natural e progressivo a que todos os materiais estão submetidos, fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração da superfície, mofo devido à má preparação do substrato antes da pintura e falta de limpeza e manutenção anual, problemas

de engenharia ou projeto. Este produto também não garante o desgaste característico e inerente a qualquer Stain, tais como perda gradativa do brilho e cor em superfícies externas. Essas características, entretanto, não comprometem a proteção e a durabilidade do produto. "Para acabamento incolor: proteção com duração limitada". A garantia limita-se à reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal original da compra, o número do lote e o prazo de validade do produto e seus complementos.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com
Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08

Químico Responsável: Cláudia Ferrari Pilz | CRQ 05302090 – 5ª Região